

試驗報告



報告編號：TB-24-03428

C-24-08454

頁數：1 OF 1

報告發行日期：113年06月14日

工程名稱：自測
承包商：-----
委託單位：亞可企業有限公司
供料廠商：-----
樣品名稱：威肯雅飾藝術複合木質地板(F)
送驗人員：亞可企業有限公司-李涇綺
收件日期：113年05月15日
試驗日期：113年05月15日~113年06月14日
試驗方法：本測試參考JIS Z2801: 2010/AMD 1: 2012方法檢測
備註：1.以上資料(會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供
2.除非另有說明，此報告結果僅適用於收取之試驗件
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

測試結果：
測試項目：抗菌試驗
作用時間：24小時

菌株名稱	無加工試料24小時後 活菌數之平均值 (CFU/cm ²)	無加工試料24小時後 活菌數之平均Log值	加工試料24小時後 活菌數之平均值 (CFU/cm ²)	加工試料24小時後 活菌數之平均Log值	抗菌活性值 (R)
大腸桿菌 (<i>Escherichia coli</i>)	4.0×10^5	5.60	<1	0.00	5.60

備註：1.測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷
2.本報告不得分離，分離使用無效
3.菌株編號：大腸桿菌 BCRC 11634
4.抗菌值 (R) = [無加工試料24小時後活菌數之平均Log值-加工試料24小時後活菌數之平均Log值]
5.抗菌值 (R) 若 ≥ 2.0 ，表示有抗菌效果
6.樣品描述：木地板
7.抗菌試驗委託SGS超微量工業安全實驗室(報告編號:CUO24500750)執行

----- oOo -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

謝貴榮
報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.



驗證實驗室 委託試驗報告

收件日期： 2024年05月15日

報告編號： 113A011-K110441

發行日期： 2024年05月31日

委託單位： 亞可企業有限公司

單位地址： 407台中市西屯區朝富路213號23樓之10

物品名稱： 複合木質地板

製造廠場： FINANCIERA MADERERA S.A.

生產國別： 西班牙

經濟部標準檢驗局指定實驗室

試驗室認可編號： SL3-JJ-C-0003

型式試驗報告： 系列型式

品名： 複合木質地板

規格： 厚度8 mm

型號： B1

甲醛釋出量標示符號： F3

注意事項：

- 一、本報告頁共 3 頁，報告內容不得分離使用。
- 二、本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。
- 三、本報告執行的試驗樣品、物品名稱與取樣者等資料係由委方提供，本實驗室僅負責試驗分析。
- 四、本報告數據更正無效，此試驗結果僅對受測樣品負責，且不得作為法律訴訟之憑証。
- 五、標記處註記為『*』者，表示該項目已通過 ISO/IEC 17025 之認證。

報告簽署人：

曾金耀

授權簽發：





驗證實驗室 委託試驗報告

報告編號： 113A011-K110441

試驗日期： 2024年05月20日~
2024年05月22日

試驗項目/方法

試驗結果

標記

1. 甲醛釋出量試驗
CNS 11342

試驗項目	試驗規格	試驗結果
系列型式：B1 (8 mm, F3) 1. 甲醛釋出量 最大值 平均值 2. 標示檢查(非TAF認可項目僅就標示進行審查，未評定實質內容。)	CNS 11342 2.1 mg/L 以下 1.5 mg/L 以下 CNS 11342 第7節 標示項目	0.28 mg/L 0.25 mg/L 中文標示樣張 符合
試驗說明： 1. 評定：符合(依據 103 年 10 月 09 日修訂之 CNS 11342 執行檢驗) 2. 檢附文件： (1) 型式試驗分類表1頁 (2) 規格一覽表及商品斷面圖共2張 (3) 彩色照片(含厚度具尺規)2頁 (4) 製程概要1頁 (5) 中文標示樣張3頁		

*

備註：

1. 甲醛釋出量試驗

1.1 試片製作方式：廠商提供

1.2 試驗方法年版：2014

1.3 型式試驗：系列型式

1.4 養護條件：20 °C ± 1 °C，24 小時以上

1.5 捕集條件：20 °C ± 1 °C，24 小時

1.6 方法偵測極限：0.02 ppm (mg/L)

1.7 未檢出=低於方法偵測極限(MDL)，若大於方法偵測極限(MDL)則以"<檢量線最低濃度"表示。

1.8 樣品照片：見附圖一

1.9 判定基準

CNS 11342 甲醛釋出量判定基準		
標示符號	平均值(mg/L)	最大值(mg/L)
F ₁	0.3 以下	0.4 以下
F ₂	0.5 以下	0.7 以下
F ₃	1.5 以下	2.1 以下

<以下空白>



驗證實驗室 委託試驗報告

報告編號： 113A011-K110441

試驗日期： 2024年05月20日~
2024年05月22日

附圖一：樣品照片



試驗報告



報告編號：TB-24-03423

C-24-08449

頁數：1 OF 1

報告發行日期：113年05月31日

工程名稱：自測

承包商：-----

委託單位：亞可企業有限公司

供料廠商：-----

樣品名稱：威肯雅飾藝術複合木質地板(F)

送驗人員：亞可企業有限公司-李涔綺

收件日期：113年05月15日

試驗日期：113年05月15日~113年05月31日

備註：1.以上資料(會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及

試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供

2.除非另有說明，此報告結果僅適用於收取之試驗件

未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗結果：

試驗項目	試驗結果	試驗方法
吸水厚度膨脹率(%)	0	CNS 11342:2014

註：1.試驗樣品厚度為 8.0 mm

2.樣品描述：木地板

3.本實驗室執行試驗之地點同實驗室地址

----- oOo -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.



驗證實驗室 委託試驗報告

收件日期： 2024年05月15日

報告編號： 113A011-K110442

發行日期： 2024年05月30日

委託單位： 亞可企業有限公司

單位地址： 407台中市西屯區朝富路213號23樓之10

物品名稱： 威肯雅飾藝術複合木質地板(F)

注意事項：

- 一、本報告共 3 頁，報告內容不得分離使用。
- 二、本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。
- 三、本報告執行的試驗樣品、物品名稱與取樣者等資料係由委方提供，本實驗室僅負責試驗分析。
- 四、本報告數據更正無效，此試驗結果僅對受測樣品負責，且不得作為法律訴訟之憑証。
- 五、標記處註記為『*』者，表示該項目已通過 ISO/IEC 17025 之認證。

報告簽署人：

授權簽發：





驗證實驗室 委託試驗報告

報告編號： 113A011-K110442

試驗日期： 2024年05月22日~
2024年05月28日

試驗項目/方法

試驗結果

標記

1. 薄材料防焰性試驗 參考 CNS 7614 (A 法)

表面				
試片編號	炭化長度 (cm)	餘焰時間 (sec)	餘燼時間 (sec)	厚度 (mm)
#1	4.3	0	0	7.87
#2	4.9	0	0	7.87
#3	4.3	0	0	7.84
背面				
試片編號	炭化長度 (cm)	餘焰時間 (sec)	餘燼時間 (sec)	厚度 (mm)
#1	4.6	0	0	7.76
#2	4.8	0	0	7.85
#3	4.6	0	0	7.76

判定：符合 CNS 7614 防焰1級

備註：

1. 薄材料防焰性試驗

- 試片製作方式：廠商提供
- 試驗方法年版：1994
- 試片乾燥條件：50 °C ± 2 °C，48 小時
- 試片調節玻璃乾燥皿：24 小時以上
- 加熱時間：60 秒
- 試片平均長度：30 cm
- 試片平均寬度：20 cm
- 試驗人員：江珽弘
- 樣品照片：見附圖一
- 判定基準：

CNS 7614 防焰性種類判定基準			
種類	炭化長度	餘焰	餘燼
防焰 1 級	5 cm 以下	無 ⁽¹⁾	於 1 分鐘後須無餘燼
防焰 2 級	10 cm 以下	5 秒以下	於 1 分鐘後須無餘燼
防焰 3 級	15 cm 以下	5 秒以下	於 1 分鐘後須無餘燼

註⁽¹⁾：大致於 1 秒以下

<以下空白>




驗證實驗室 委託試驗報告

報告編號： 113A011-K110442

試驗日期： 2024年05月22日~
2024年05月28日

附圖一：試驗樣品表、背面照片



試驗報告



報告編號：TB-24-03427

C-24-08453

頁數：1 OF 1

報告發行日期：113年06月14日

工程名稱：自測
承包商：-----
委託單位：亞可企業有限公司
供料廠商：-----
樣品名稱：威肯雅飾藝術複合木質地板(F)
送驗人員：亞可企業有限公司-李涇綺
收件日期：113年05月15日
試驗日期：113年05月15日~113年06月14日
試驗方法：本測試參考JIS Z2801: 2010/AMD 1: 2012方法檢測
備註：1.以上資料(會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供
2.除非另有說明，此報告結果僅適用於收取之試驗件
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

測試結果：
測試項目：抗菌試驗
作用時間：24小時

菌株名稱	無加工試料24小時後 活菌數之平均值 (CFU/cm ²)	無加工試料24小時後 活菌數之平均Log值	加工試料24小時後 活菌數之平均值 (CFU/cm ²)	加工試料24小時後 活菌數之平均Log值	抗菌活性值 (R)
金黃色葡萄球菌 (<i>Staphylococcus aureus</i>)	2.6×10^4	4.41	<1	0.00	4.41

備註：1.測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷
2.本報告不得分離，分離使用無效
3.菌株編號：金黃色葡萄球菌 BCRC 10451
4.抗菌值 (R) = [無加工試料24小時後活菌數之平均Log值-加工試料24小時後活菌數之平均Log值]
5.抗菌值 (R) 若 ≥ 2.0 ，表示有抗菌效果
6.樣品描述：木地板
7.抗菌試驗委託SGS超微量工業安全實驗室(報告編號:CUO24500751)執行

----- oOo -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準


報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告

報告編號：TB-24-03426
C-24-08452頁數：1 OF 1
報告發行日期：113年06月24日

工程名稱：自測
承包商：-----
委託單位：亞可企業有限公司
供料廠商：-----
樣品名稱：威肯雅飾藝術複合木質地板(F)
送驗人員：亞可企業有限公司-李滢綺
收件日期：113年05月15日
試驗日期：113年05月15日~113年06月24日
備註：1.以上資料(會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供
2.除非另有說明，此報告結果僅適用於收取之試驗件
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗結果：

試驗項目	試驗結果	試驗方法
表面耐磨性-磨耗終點(轉)	39500	CNS 11367:1985

- 註：1.耐磨試驗之片數為1片，研磨輪為AA180，附加於每一磨耗輪之載重為0.55 kg，磨耗試驗機的旋轉盤的旋轉速度為60 r/min
2.試驗樣品厚度為7.9 mm
3.樣品描述：木地板
4.本實驗室執行試驗之地點同實驗室地址

-----oOo-----

報告簽署人

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.



綠建材標章證書

綠建材標章證書字號：GBM0103038(續)

申請廠商：亞可企業有限公司

申請人：劉鳳錦

廠商地址：臺中市西屯區潮洋里朝富路 213 號 23 樓之 10

產品名稱：威肯雅飾藝術複合木質地板

產品型號：A1(12mm, F3)40627531-4V 復古風櫟木紋、
B1(8mm, F3)40341105-4V 哥拉摩爾櫟木紋、
B1(8mm, F3)40608903-4V 羅瑞多櫟木紋、
B1(8mm, F3)40764428-4V 寶莎櫟木紋、
C1(10mm, F3)40746010 威尼斯櫟木紋

生產廠址：CALLE FORMARIS, S/N SANTIAGO 15700 SANTIAGO DE COMPOSTELA-(CORUNA, A), Spain

有效期限：自 112 年 6 月 12 日至 116 年 6 月 11 日止

合格項目：健康綠建材(E3 逸散)

試驗項目：甲醛(HCHO)逸散速率
總揮發性有機物質(TVOC)逸散速率

內政部 部長

林右昌

中華民國 112 年 5 月 18 日

